



مایع متراکم کننده سطوح بتنی COUPSYL® LS-DENSIFIER شرکت کوپل شیمی سپاهان جهت نفوذناپذیر کردن، جلوگیری از فشار منفی، ضد شوره کردن، درخشنده و براق کردن و افزایش مقاومت سایشی انواع سطوح بتنی به کار می رود.

A. تجهیزات مورد نیاز:

- ✓ تلمبه سم پاش دستی جهت اسپری کردن پرایمر COUPSYL® LS-DENSIFIER بر روی سطح (برای سطوح کوچک می توان از غلطک جهت آغشته کردن یکنواخت سطح استفاده کرد)
- ✓ تی دارای پد میکروفاایبری جهت آغشته کردن یکنواخت سطح

B. مراحل انجام کار:

- a. مرحله اول: ترمیم، آماده سازی و تمیز کردن سطح
- در صورتی که سطح مورد نظر دچار شکستگی شده باشد و یا دارای درز و ترک باشد باید قبل از هر کاری ترمیم و بازسازی شود. همچنین اگر سطح چرب و روغنی باشد و یا بر روی سطح لکه های رنگ وجود داشته باشد باید آلودگی های روی سطح به طور کامل برداشته شوند برای این کار می توان از سند بلاست و شوینده ها و مواد چربیگیر استفاده کرد.
- همچنین اگر سطح مورد نظر دارای شوره و گرد و غبار، خزه و یا جلبک باشد باید قبل از اجرا کاملا تمیز شود.
- b. مرحله دوم: اسپری کردن پرایمر COUPSYL® LS-DENSIFIER بر روی سطح
- با توجه به جذب بالای دی اکسید کربن هوا توسط این محلول سعی شود درب ظرف باز نماند و فقط موقع مصرف باز گردد. جهت پاشش این محلول بر روی سطح باید از تلمبه سمپاش دستی با حداکثر فشار ۲ بار استفاده کرد. سرعت پاشش این محلول باید با سرعت تقریبی ۱ لیتر بر دقیقه انجام شود به طوری که سطح به خوبی خیس شده و در عین حال مایع روی سطح جاری نشود. در صورت نیاز می توان دو بار به صورت متوالی روی سطح اسپری کرد.

C. نکات مهم در اجرای کار

- ✓ جهت اسپری کردن مایع COUPSYL® LS-DENSIFIER بر روی سطح حتما باید از تلمبه با فشار پایین مانند تلمبه سمپاش دستی استفاده گردد.
- ✓ اسپری کردن محصول COUPSYL® LS-DENSIFIER بر روی نماها باید به دور از وزش باد و در سایه و در روزهای غیر بارانی انجام گردد.
- ✓ در هنگام استفاده از COUPSYL® LS-DENSIFIER باید از دستکش و ماسک و کفش مناسب جهت جلوگیری از تماس این ماده با بدن استفاده کرد.
- ✓ میزان COUPSYL® LS-DENSIFIER مورد نیاز به ازای هر متر مربع از سطح، به جنس و کیفیت و میزان خلل و فرج روی سطح مورد نظر بستگی دارد.





۳- نکات:

- ۱- در اینجا تأکید می شود که این اطلاعات بر اساس دانش امروز ماست و الزاماً بهترین پیشنهادات نیست و لذا مشتری باید پس از انجام تست های لازم و بررسی کلیه عوامل مؤثر در محیط کار نسبت به مصرف مواد اقدام کند .
- ۲- برای اخذ اطلاعات بیشتر با استفاده از روش های زیر با کارشناسان شرکت تماس حاصل فرمایید .

راه های ارتباطی با شرکت کوپل شیمی سپاهان

 coupleshimi@gmail.com

 03132505965

 03132505965

 09134715667